

Technische Informationen

Vipro Scratch Off SO 600

Tunnelrocknende, deckende Rubbelfarbe für die Herstellung von Rubbellosen

Typ Tunnelrocknende, deckende Rubbelfarbe
Anwendung Für die Herstellung von Rubbellosen auf Papier oder Karton, die im Siebdruck mit SET 4000 Underprint Varnish vorgefirnist sind. Auch geeignet für Aufdruck auf im Offset aufgetragenen Glanzlack.

Eigenschaften

Allgemein Gute Druckeigenschaften, benzinfest, hohe Deckungskraft

Trocknung Lufttrocknung: 5-15 Minuten
Tunnelrocknung: 15-40 Sekunden bei 55-65°C

Glanz Matt

Ausstreichkapazität Rubbelfarbe: durch Gewebe 61T - 90T, 25-35 m²/l
Underprint Varnish: durch Gewebe 73T - 100T 35-55 m²/l

Gebrauch

Farben Gebrauchsfertig; wenn nötig können max. 10% SO 659 Maschinenverdünnung zugefügt werden. Eine dicke Farbe gibt einen besseren Abkratzerfolg als eine dünne.

Verdünnen Bei Maschinendruck: SET 4000 Underprint Varnish mit 25-30% SET 4059 Maschinenverdünnung
Bei Handdruck: 20-25% SET 4057 Verzögerer

Vipro Scratch Off SO 600

Art-Nr.			Gebinde	Preis / Liter €
534/06461	SO 646	Gold	1-l-Gebinde	36,25
534/06471	SO 647	Silber	1-l-Gebinde	31,83
534/40001	UV-4000	Underprint Varnish 4000	1-l-Gebinde	21,25

Verdüner Nr. 1 - Verzögerer Nr. 3 für Farben
Verdüner Nr. 71 und Verzögerer Nr. 7 und Nr. 80 für U-Varnish
Preise ab Seite 99